

INCAFRENT

PROTECCIÓN TOTAL

- Máxima elasticidad
- Sella fisuras
- Antialgas



Incafrent es un impermeabilizante formulado especialmente para la protección de paredes exteriores verticales, evitando la filtración de humedad provocada por el agua de lluvia. Debido a su especial formulación a partir de un polímero elastomérico, **Incafrent** forma una película de excepcional elasticidad que acompaña pequeños movimientos de la pared manteniendo su integridad.

Incafrent también contiene aditivos específicos que impiden el crecimiento de algas y hongos en la pared. Tiene alto poder cubriente, es de fácil aplicación y rápido secado. No es barrera de vapor.

Está indicado para la protección de revoque, ladrillo, hormigón, bloques o paneles de fibrocemento.



Empleo

Paredes exteriores.



Terminación

Semi-mate cubriente.



Presentaciones

4 y 20 litros.



Rendimiento

6 a 8 m² por litro y por mano. *



Manos

Dos a tres.



Secado

Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 4 horas. **



Aplicación

Pincel, rodillo o pistola air less. No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.



Dilución y limpieza

Agua.



Tasa de dilución

Primera mano: 10%
Manos siguientes: sin diluir.

* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Incafrent está disponible en blanco e integra el sistema Inca Color Service por lo que se puede obtener en toda la gama de colores de la Colección de Colores de Inca. Para algunos colores Base T y F aplicar una mano de Optimizador de Color y al menos dos manos del color seleccionado.

También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 30 cm³ por litro). No son aptos para uso en intemperie los Incatone amarillo, rojo y naranja.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud. Se recomienda realizar un hidrolavado de la superficie.

Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

FISURAS Y GRIETAS: se deben rellenar previamente con una mezcla de 3 partes de arena fina y 1 parte de **Incafrent** (hasta obtener la consistencia de una masilla). Si éstas fueran muy grandes utilizar mortero de albañilería. Dejar secar 24 horas y continuar la aplicación normal.

REVOQUE NUEVO: si la superficie está firme, no requiere fondo ya que **Incafrent** es autosellante.

REVOQUE ENVEJECIDO SIN PINTURA PREVIA: limpiar a fondo, preferentemente con hidrolavado a presión.

PINTURA EN BUEN ESTADO: si resiste al tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la superficie, aplicar directamente **Incafrent**.

PINTURA EN MAL ESTADO: remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.) o hidrolavado a presión.

SUPERFICIES CON CAL: si no puede ser removida, aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás Inca.

ENDUIDO: si se aplica Enduido Texturable, al secar, dentro del transcurso del mismo día, aplicar una mano de Fijador al aguarrás Inca. Si el tiempo transcurrido es mayor a un día aplicar una mano de Fondo Epoxi Inca antes de la pintura de terminación.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%. No aplicar en previsión de rocíos o lluvias inmediatas.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com