

INCAFRENT ANTIALGAS

D3

TERMINACIÓN	Mate, cubriente
EMPLEO	Impermeabilizante para paredes exteriores, que evita filtraciones provocadas por el agua de lluvia.-
RENDIMIENTO TEÓRICO	Máximo 10 m ² por litro y por mano. El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.-
CANTIDAD DE MANOS	Se aconseja aplicar 2 o 3 manos. La primera mano debe diluirse con 10% de agua.- Las manos siguientes se deben aplicar sin dilución.-
TIEMPO DE SECADO A 25ª C	Dejar pasar 4 horas como mínimo entre manos, dependiendo de las condiciones ambientales.-
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua máximo 10%
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Agua y jabón.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel o rodillo.- No usar rodillo de poliuretano para evitar la formación de espuma.-
ENVASE	3,6 y 18 lts.-
COLOR	Blanco. Puede ser entonado con Incatone, hasta un máximo de 14 cm3 por litro, teniendo en cuenta que los Incatone 1-Amarillo, 2-Rojo y 10-Naranja no son aptos para su uso en intemperie. Por otra parte Incafrent Antialgas integra los sistemas Inca Color Service y Language of Colors que ofrecen la posibilidad de obtener cientos de colores diferentes.-

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Incafrent Antialgas es un impermeabilizante acrílico, que actúa como barrera anticarbonatación, formulado especialmente para la protección de paredes exteriores, evitando la filtración de humedad provocada por el agua de lluvia y sellando las fisuras que pudieran aparecer en el revoque.- Debido a su especial formulación, seca formando una membrana de gran elasticidad, resistente a la acción de los agentes atmosféricos y que además evita el crecimiento de algas y hongos debido a la incorporación de bactericida, fungicida y alguicida no mercuriales. – Incafrent Antialgas es indicado para la protección de revoques, ladrillo, hormigón, bloques y paneles de fibrocemento.-

PUESTA EN OBRA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas, firmes y libres de grasitud. – En el caso de la existencia de cales o polvillo suelto, se deberá proceder a su limpieza mediante cepillado, rasqueteado, etc. y posteriormente se aplicará una mano de Fijador Inca.-

Si la superficie presentara manchas de hongos, verdines, etc., eliminarlas por lavado con una mezcla de una parte de solución de hipoclorito de sodio y 10 partes de agua, utilizando cepillos duros.-

Fisuras grietas o juntas de dilatación deben rellenarse previamente con una mezcla de una parte de Incafrent y tres partes de arena hasta obtener la consistencia de una masilla.- Si éstas fueran muy grandes utilizar mortero de albañilería. Dejar secar bien.

- **Revoque nuevo:** superficies nuevas no requieren fondos ya que Incafrent Antialgas es autosellante.

- **Revoque envejecido sin pintura previa:** limpiar a fondo, preferiblemente con hidrolavado a presión.-

- **Pintura en buen estado:** si resiste el tirón de una cinta adhesiva ancha previamente fijada al sustrato, aplicar directamente Incafrent.Antialgas-

- **Pintura en mal estado:** remover la pintura por los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.) o hidrolavado a presión.-

IMPORTANTE

No se aconseja aplicar el producto a temperatura por debajo de 5° C., ni con humedad relativa mayor a 85% o en previsión de rocíos o lluvias inmediatas.-

No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.

ATENCIÓN

Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.